

# FICHA TÉCNICA

## SE150 – ESPECIAL BALAUSTRADAS

Superficies Especiales

750 mL / 4 L



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento liso formulado con resina acrílica y aditivos de siloxano que proporcionan una excelente resistencia a la intemperie y una alta protección en balaustradas y elementos decorativos exteriores.

Su formulación ofrece un acabado impermeable y transpirable, ayudando a prevenir la aparición de hongos y algas, además de mantener el color y el aspecto original durante más tiempo.

Puede aplicarse sobre diferentes superficies de albañilería, hormigón, cemento y mortero. Sus propiedades favorecen una gran durabilidad y protección frente a los agentes atmosféricos y la carbonatación.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Con aditivos de siloxano

Resistente a hongos y algas

Elevada impermeabilidad y transpirabilidad

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

# FICHA TÉCNICA

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Acabado</i> (ITL-18)                          | Mate                              |
| <i>Color</i> (ITL-04)                            | Blanco y colores                  |
| <i>Densidad</i> (ITL-02)                         | 1,51 ± 0,05 kg/L (según el color) |
| <i>Viscosidad</i> (ITL-11)                       | 2500 ± 500 cps a 25°C             |
| <i>Rendimiento</i>                               | 9 - 12 m²/L/capa según capa       |
| <i>Diluyente</i>                                 | Agua                              |
| <i>Secado al tacto</i>                           | 45 - 60 minutos a 20 °C           |
| <i>Repintado</i>                                 | Después de 4 -5 horas             |
| <i>Lavabilidad</i> (ITL-11)                      | > 10.000 ciclos                   |
| <i>Contenido COVs</i> (2004/42/IIA (a) (30 g/L)) | < 30 g/L                          |

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

### MODO DE EMPLEO

- Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.
- Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.
- En superficies nuevas, para la primera mano se diluirá con un 10-20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Una vez aplicada esperaremos a que se seque (4-5 horas) y podremos aplicar la segunda mano diluyendo con un 5-10% de agua.
- Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones. Para mejorar el acabado conviene imprimir previamente con *P095 - Fondofix* o *P110 - Fijador al Agua*. Proceder después, como en superficies nuevas.
- Si la superficie presenta contaminación por moho, deberá eliminarse antes de pintar.
- Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

# FICHA TÉCNICA

## PRECAUCIONES

- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Llevar guantes y gafas de protección. Evitar su liberación al medio ambiente. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.