

FICHA TÉCNICA

I120 - IMPRIMACIÓN ANTIOX. AL AGUA

Imprimación Anticorrosiva para Metal

Adecuación de Superficies / Imprimaciones para
Metal

250 ml / 750 ml / 4 L



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimación al agua a base de resinas acrílicas de alta adherencia y pigmentos antioxidantes, especialmente desarrollada para la protección y preparación de superficies metálicas.

Proporciona excelente adherencia sobre hierro, acero, acero galvanizado, aluminio y otros metales, ofreciendo una base uniforme y resistente para posteriores capas de acabado.

Su bajo olor, rápido secado y fácil aplicación la convierten en una solución ideal para trabajos de mantenimiento industrial, estructuras metálicas, cerrajería, maquinaria y carpintería metálica.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Excelente adherencia
sobre metales

Muy buena protección
antioxidante

Secado rápido y fácil
aplicación

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Acabado (ITL-18)</i>	Mate
<i>Color (ITL-04)</i>	Gris
<i>Densidad (ITL-02)</i>	1,30 ± 0,10 kg/L
<i>Viscosidad (ITL-10)</i>	1200 cps a 25°C
<i>Rendimiento</i>	8 - 12 m²/L/capa según superficie
<i>Diluyente</i>	Agua
<i>Secado al tacto</i>	20 – 40 minutos a 20 °C
<i>Repintado</i>	Después de 4 - 6 horas

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

MODO DE EMPLEO

- Puede aplicarse a brocha o pistola.
- En superficies nuevas, diluir la primera mano hasta un máximo del 10% con agua, dependiendo del método de aplicación. Para repintar, dejar secar al menos entre 4 y 6 horas.
- La superficie deberá estar limpia, seca y exenta de polvo, grasa, aceites, restos de óxido o pinturas en mal estado. Es necesario abrir poro, aplicando medios mecánicos adecuados.
- Aunque fundamentalmente se emplea para la protección temporal de todo tipo de superficies metálicas (hierro, acero, etc.), su extraordinaria adherencia y dureza, permiten su uso como fondo, mejorando el anclaje de las pinturas de acabado.

PRECAUCIONES

- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5 °C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35 °C. No aplicar cuando el sol de directamente sobre el soporte.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.