

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

PETRE-INT

INFORMACIÓN TÉCNICA

Revoque de grano medio formulado con arena de sílice y derivados celulósicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Buena resistencia al frote en seco
- No descuelga
- No agrieta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,93 ± 0,03 kg/L
Rendimiento	0,8 - 1,5 m ² /kg
Diluyente	Agua
Secado al tacto	1 hora
Repintado	Después de 6 horas

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

PETRE-INT

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a rodillo, pistola o llana.

Se recomienda diluir con agua hasta conseguir la viscosidad deseada según el tipo de aplicación que se vaya a realizar.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase.