

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# BRANKIL

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica mate interior-exterior formulada con copolímeros acrílicos, pigmentos y extenders de primerísima calidad que nos permiten conseguir una gran cubrición y un acabado muy blanco y lavable. Diseñada para ser aplicada sobre paredes y techos de yeso, cemento, hormigón, mortero ignífugo y otros materiales.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran blancura y cubrición
- Buena resistencia al exterior
- Excelente brochabilidad

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	.....	Mate lavable
Color (ITL-04)	.....	Blanco
Densidad (ITL-02)	.....	1,61 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	.....	2100 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	.....	8 - 10 m <sup>2</sup> /L
Diluyente	.....	Agua
Secado al tacto	.....	30 - 40 min. a 20°C
Repintado	.....	3 - 4 horas
Lavabilidad GARDNER (UNE 48284 (84))	.....	> 5000 ciclos
Contenido COVs (2004/42/IIA (a) (30 g/L))	.....	< 30 g/L

### \*Clasificación de reacción al fuego B-s1.d0 (UNE EN 13501-1:2007+A1:2010)

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# BRANKIL

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, la primera mano se diluirá con un 10 - 20% de agua según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano, se recomienda dejar secar entre 3 y 4 horas y aplicar diluyendo con un 5 - 10% de agua.

Se recomienda preparar la superficie eliminando restos de pintura mal adheridos y reparando posibles grietas o desconchones. Para mejorar el acabado, conviene imprimir previamente con Fondofix. Después, proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

### PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.