

FICHA TÉCNICA

F7500 REVESTIMIENTO LISO 100% ACRÍLICO

Revestimiento

750 ml / 4 L / 15 L



CERTIFICADOS Y ENSAYOS



PERMEABILIDAD AL AGUA
UNE-EN 1062-3:2008



PERMEABILIDAD AL VAPOR AGUA
UNE-EN ISO 7783:2012

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento liso formulado con una resina 100 % acrílica y aditivos de siloxanos para conseguir una excelente resistencia a la intemperie y una máxima protección para las fachadas.

Su estudiada formulación proporciona un acabado impermeable y transpirable que protege de la acción de hongos y algas, y que mantiene los colores durante mucho más tiempo.

Las características de este producto y su composición le proporcionan propiedades anticarbonatación.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Con siloxanos	Impermeable y transpirable	Resistente a hongos y algas
Absorción capilar y permeabilidad al agua: $W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ (UNE EN ISO 1062-3)		Permeabilidad al vapor de agua: $SD < 5$ Clase I (permeable)

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Acabado</i> (ITL-18)	Mate
<i>Color</i> (ITL-04)	Blanco y colores
<i>Densidad</i> (ITL-02)	1,51 ± 0,05 kg/L (según color)
<i>Viscosidad</i> (ITL-11)	2500 ± 500 cps a 25 °C
<i>Rendimiento</i>	9 – 12 m²/L según superficie
<i>Diluyente</i>	Agua
<i>Secado al tacto</i>	45 – 60 minutos a 20 °C
<i>Repintado</i>	Después de 4 – 5 horas a 20 °C
<i>Lavabilidad</i> (ITL-14)	> 10.000 ciclos
<i>Contenido COVs</i> (2004/42/IIA (a) (30 g/L))	< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

MODO DE EMPLEO

- Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.
- Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.
- En superficies nuevas, para la primera mano se diluirá con un 10-20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Una vez aplicada esperaremos a que se seque (4-5 horas) y podremos aplicar la segunda mano diluyendo con un 5-10% de agua.
- Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones. Para mejorar el acabado conviene imprimir previamente con Fondofix o Fijador al agua. Proceder después, como en superficies nuevas.
- Si la superficie presenta contaminación por moho, deberá eliminarse antes de pintar.
- Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

FICHA TÉCNICA

PRECAUCIONES

- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Llevar guantes y gafas de protección. Evitar su liberación al medio ambiente. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.