



INFORMACIÓN TÉCNICA

PLÁSTICO SUPER ARACRIL INT-EXT

Código artículo: 1311

REV.1/ABRIL-07

Pintura plástica formulada a base de copolímeros Acrílicos y con Bióxido de Titanio y cargas de primerísima calidad, lo que nos permite conseguir una gran cubrición y un acabado muy blanco y lavable.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

En superficies nuevas, su aplicación se efectuará diluyendo de un 10 al 20 % de agua para la primera mano según absorción de la superficie.

Para la segunda mano dejar secar 4 ó 5 horas, seguidamente aplicar con una dilución del 5 al 10% de agua.

En superficies ya pintadas, si la pintura está en malas condiciones, hay que eliminarla; una vez eliminada, proceder como en superficies nuevas.

Su aplicación puede efectuarse con brocha, rodillo o pistola.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pigmentación	1 : 5
Ligante %	10%
Viscosidad, viscosímetro HAKKE VT-02 (2) a 20 °C .	80-90 Poises
Lavabilidad después de 7 días de secado sobre leneta PVC según normas DIN 53778 en cepillo GARDNER .	>3000 Ciclos
Contenido sólido %	63
Brochabilidad	Muy Buena
Rendimiento m² por Litro	9 – 10 m ² / litro
Elasticidad	Buena
Peso específico	1'58 kg/lt
Resistencia a los álcalis	Buena
Poder cubriente	Muy bueno
Conservación en el envase	Perfecto en su envase de origen bien cerrado

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.