

## INFORMATION TECHNIQUE

# CHARTER MAT avec additifs ANTI-MOISSURES

Code d'article: 15xx

Peinture plastique formulée avec des copolymères acryliques. Cette peinture a un grand rendement et une touche finale douce et mate, appropriée pour tous les types de surfaces extérieures et intérieures. Dans sa formulation, cette peinture inclut des additifs qui le confèrent de protection devant la formation de moisissures.

## CHARACTERISTIQUES PRINCIPAUX

- Très bonne adhérence
- Excellente résistance aux intempéries
- Grande élasticité

## CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Touche finale	.....	Mate
Couleur	.....	Blanche et couleurs du nuancier
Viscosité	.....	2500-3500 cps à 25°C
Densité	.....	1,50–1,60 kg/L (selon la couleur)
Rendement	.....	8 –12 m <sup>2</sup> /L
Diluant	.....	de l'eau
Séchage	.....	En touchant : 40-60 minutes. Deuxième couche après 4 heures.
Lavabilité GARDNER	.....	20.000 Cycles (norme DIN 53778)

**\*Classification de réaction au feu B-s1.Do selon la norme UNE EN 13501-1:2007+A1:2010**

Aussi bien le séchage comme le rendement peuvent être affectés par des variations de la température, l'humidité, l'épaisseur et surtout, l'étal de la surface.

L'information qui se détaille dans ce document est le résultat des essais réalisés dans nos laboratoires avec notre soif de dépassement et de service au client. Cependant, nous ne pouvons pas être responsables des inconvénients qui peuvent survenir par l'application défectueuse de nos produits.

## INFORMATION TECHNIQUE

# CHARTER MAT avec additifs ANTI-MOISSURES

Code d'article: 15xx

## MODE D'EMPLOI

Cette peinture peut être appliquée avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et sans poussière, graisse, etc.

Sur des nouvelles surfaces, pour la première couche, la peinture devra être diluée avec 10-20% de l'eau, selon le mode d'application et l'absorption de la surface.

C'est recommandable de préparer la surface à peindre en éliminant tous les restes de peinture mal adhéree et en réparant des possibles fissures et écailles. Pour améliorer la touche finale, c'est recommandable d'appliquer préalablement Fondofix ou un vernis fixateur de la base. Après, procéder comme en des nouvelles surfaces.

Si la surface présente contamination par moisissures, elles devront être éliminées avant d'appliquer la peinture.

Il faut remuer bien la peinture dans le récipient pour obtenir une homogénéisation parfaite.

## PRÉCAUTIONS

Conserver le produit dans son récipient original, bien fermé et à une température supérieure à 5°C. N'appliquer pas par-dessous de cette température ou au-dessus de 35°C

Garder hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Utiliser seulement dans les endroits bien aérés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

L'information qui se détaille dans ce document est le résultat des essais réalisés dans nos laboratoires avec notre soif de dépassement et de service au client. Cependant, nous ne pouvons pas être responsables des inconvénients qui peuvent survenir par l'application défectueuse de nos produits.