PINTURAS LEPANTO

# INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/FEB-06

# PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICO INTERIOR-EXTERIOR

Código artículo: 1700

Pintura plástica a base de copolimeros acrilico-vinilicos, con bioxido de Titanio y cargas de primera calidad , que nos permite conseguir una gran cubrición y un acabado muy blanco y lavable, tanto en interior como en exterior..

## INSTRUCCIONES DE EMPLEO

En superficies nuevas, su aplicación se efectuará diluyendo del 10 al 15 % de agua para la primera mano según absorción de la superficie.

Para la segunda mano, dejar secar de 4 a 5 horas, y aplicar tal como viene en el envase o con una dilución del 5 % de agua.

En superficies ya pintadas, si la pintura está en malas condiciones, hay que eliminarla, tanto si es cal, temple u otro tipo de pintura.

Su aplicación puede efectuarse con brocha, rodillo ó pistola

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Densidad** .....1´55 g/ml
**Pigmentación**.....1: 3
**Ligante**.....17 %
**Viscosidad, viscosímetro HAKKE VT 02(2) a 20ºC**.....80-90 Poises
**Lavabilidad GARDNER**.....1000 ciclos
**Contenido sólido** .....65 %
**Resistencia a la intemperie** .....Buena
**Elasticidad** .....Regular
**Brochabilidad** .....Buena
**Rendimiento** …….. 6-8 $m^2$/kg

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

PINTURAS LEPANTO S.A CTRA SAN ESTEBAN S/N TEL. 974 428339 Fax 974 430688
http // www.pinturaslepanto.com email: lepanto@pinturaslepanto.com