

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# PLIOLEP

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Impregnación consolidante hidrófuga a base de resinas de Pliolite. Endurece y sella los materiales de construcción debido a su alta penetración en el soporte. Recomendado para obtener, en obra vista y piedra, el “Efecto mojado”.

Su aplicación permite igualar la absorción y consolidar los revocos de mortero de cemento antes de ser pintados. Así, se elimina la aparición de empalmes, permitiendo acabados perfectos de color uniforme y textura.

Puede utilizarse como fijador de pavimentos de hormigón o terrazo, evitando la absorción de agua o suciedad y que suelten polvo.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente adherencia
- Resistencia a la aparición de mohos y algas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	.....	Ligeramente satinado
Color	.....	Transparente
Densidad (ITL-02)	.....	0,79 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-09)	.....	9 ± 5 s a 25°C
Rendimiento	.....	14 - 18 m <sup>2</sup> /L según superficie
Secado al tacto	.....	30 min. a 20°C
Repintado	.....	Después de 4 horas
Contenido COVs (2004/42/IIA(h) (750 g/L))	.....	< 750 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# PLIOLEP

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola. Usando pistola, se reduce la capacidad de penetración en el soporte.

Este producto se presenta al uso. Si fuera necesario diluirlo, utilizar Disolvente para "Sin Olor" o Disolvente Universal Lepanto.

Debido a su alto poder de penetración en el soporte y al ser una impregnación, el acabado ligeramente satinado no se obtiene hasta conseguir la saturación del soporte a base de sucesivas capas de producto.

En caso de duda, se recomienda hacer pruebas previas.

Sobre soportes nuevos, se aplica directamente siempre que estén limpios y secos. En el caso de soportes viejos, es necesario sanearlos previamente eliminando todas las partes desconchadas, mal adheridas y tratar las partes contaminadas por algas o musgos.

La aplicación debe hacerse respetando los tiempos de secado entre capa y capa para evitar la formación de una película gruesa superficial.

Se recomienda no aplicar sobre soportes húmedos o helados.

### PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia y vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase.