

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

LEPANPLAST STANDARD

INFORMACIÓN TÉCNICA

Enlucido indicado para retapar y alisar paredes con pequeños desperfectos.

Ideal para retapar pequeñas coqueras, fisuras y microfisuras y para alisar y enlucir grandes superficies. Puede aplicarse sobre soportes de yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica y placas de yeso laminado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fácil de aplicar y alisar
- Fácil de lijar
- No repela
- Aplicable en capa fina
- Aplicable “fresco sobre fresco”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (polvo)(ITL-02)	0,98 ± 0,07 kg/L
Densidad (pasta)(ITL-02)	1,64 ± 0,07 kg/L
Rendimiento	0,9 - 1,00 m ² /kg
Secado	3 - 6 h/mm según soporte
Espesor por cada	1 mm
Dilución	Agua
Vida útil de la mezcla	5 - 7 horas
Clasificación EN 16566	G₃S₂V₃W₂A₀C₀R₀

***Clasificación de reacción al fuego A (UNE EN 13501-1:2007+A1:2010)**

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

MODO DE EMPLEO

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

LEPANPLAST STANDARD

INFORMACIÓN TÉCNICA

Amasar con agua limpia a razón de un 40 - 45%; es decir, 400 - 450 ml de agua por cada kg de enlucido. El amasado debe realizarse de forma manual o mecánica empleando una mezcladora eléctrica. Dejar reposar la pasta unos minutos y, a continuación, aplicar.

El soporte deberá estar sano, limpio, exento de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, grasa, aceites, desencofrantes y, en general, todo tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto sobre el fondo.

Para el retapado de cavidades, se recomienda emplear una espátula de tamaño medio, que permita presionar bien el interior del hueco. En los casos donde sea posible, procurar que el ancho de la espátula sea ligeramente superior al tamaño de la cavidad.

Cuando el material seca, se procede al lijado. Si no se observa ninguna imperfección, se procede a la aplicación de Fondofix o Fijador al agua y, posteriormente, a su pintado.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en lugar seco, en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Evítese el contacto con la piel y los ojos. Se recomienda el uso de gafas y mascarilla de protección.