

Ctra. San Esteban s/n  
 -22500- Binéfar (Huesca)  
 Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# PROFESIONAL EXTERIOR-INTERIOR

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica fabricada con copolímeros vinílicos, pigmentos y cargas de primera calidad. Esta composición proporciona un gran rendimiento y un acabado mate ideal para la decoración y la protección de todo tipo de paredes, tanto de interior como de exterior.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran resistencia al exterior
- Excelente poder cubriente
- Muy buena brochabilidad
- Altamente resistente a la alcalinidad del soporte

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	.....	Mate
Color (ITL-04)	.....	Blanco
Densidad (ITL-02)	.....	1,56 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	.....	2100 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	.....	10 - 12 m <sup>2</sup> /L
Diluyente	.....	Agua
Secado al tacto	.....	45 - 60 min. a 20°C
Repintado	.....	Después de 4 - 5 horas
Lavabilidad GARDNER (UNE 48243 (84))	.....	> 5000 ciclos
Contenido COVs (2004/42/IIA (a) (30 g/L))	.....	< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

# PROFESIONAL EXTERIOR-INTERIOR

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para mejorar el acabado conviene imprimir previamente con **Fondofix** o con **Fijador al agua**. Una vez seca, aplicar la primera mano diluyendo con un 10 - 20% de agua según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Dejar secar entre 4 y 5 horas antes de aplicar una segunda mano, la cual se diluirá con un 5 - 10% de agua.

En superficies ya pintadas, se recomienda eliminar los restos de pintura mal adherida y reparar posibles grietas o desconchones. Después proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

### PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.