

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# LANIUM

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica especial interior-externo de uso profesional para la protección y decoración de todo tipo de paredes y, especialmente, techos ya que su formulación cuenta con una tecnología de antisalpicado. Puede aplicarse sobre superficies de yeso, cemento, hormigón, etc. Destaca por su aspecto mate, su cubrición y su facilidad de aplicación.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- No salpica
- Buena brochabilidad
- Excelente aceptación de color
- Elevada cubrición
- Buena lavabilidad

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	.....	Mate lavable
Color (ITL-04)	.....	Blanco
Densidad (ITL-02)	.....	1,53 ± 0,03 kg/L
Rendimiento	.....	8 - 10 m <sup>2</sup> /L
Diluyente	.....	Agua
Secado al tacto	.....	45 min. a 20°C
Repintado	.....	Después de 4 - 5 horas
Lavabilidad GARDNER (UNE 48243 (84))	.....	> 7000 ciclos
Contenido COVs (2004/42/IIA (a) (30 g/L))	.....	< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# LANIUM

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para mejorar el acabado, conviene imprimir previamente con **Fondofix** o con **Fijador al agua**. Una vez seca la imprimación, aplicar la primera mano diluyendo con un 10 - 20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano, se recomienda dejar secar entre 4 y 5 horas, y aplicar diluyendo con un 5 - 10% de agua.

En superficies ya pintadas, se recomienda eliminar los restos de pintura mal adherida y reparar posibles grietas o desconchones. Después, proceder como en superficies nuevas.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

### PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.