

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# PROFESIONAL INT-EXT ESPECIAL YP

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica fabricada con copolímeros vinílicos, especialmente diseñada para conseguir un excelente acabado cuando se aplica sobre superficies lisas poco porosas y absorbentes. Puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente poder cubriente
- Especial para yeso proyectado y pladur
- Muy buena brochabilidad
- Altamente resistente a la alcalinidad del soporte

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	.....	Mate
Color	.....	Blanco
Densidad	.....	1,55 ± 0,03 kg/L
Viscosidad	.....	1.800 ± 500 cps, a 20 °C
Rendimiento	.....	10 –12 m <sup>2</sup> /L
Diluyente	.....	Agua
Secado tacto	.....	45-60 minutos
Repintado	.....	Después de 4-5 horas
Lavabilidad GARDNER	.....	> 5.000 Ciclos (UNE 48.243 (84))
Contenido COVs	.....	<30 g/L. 2004/42/IIA (a) (30 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# PROFESIONAL INT-EXT ESPECIAL YP

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, diluyendo con un 10-20% de agua, se puede emplear como imprimación, para mejorar la adherencia y el acabado de las posteriores capas de pintura. Una vez seca la primera mano, se recomienda dejar secar entre 4 y 5 horas antes de aplicar una segunda mano diluyendo con un 5-10% de agua.

En superficies ya pintadas, se recomienda eliminar los restos de pintura mal adherida, y reparar posibles grietas o desconchones. Proceder después, como en superficies nuevas.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

### PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.