

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

VERO PISCINAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura para piscinas en base agua. Diseñada para la protección y el cuidado de piscinas de hormigón y cemento. Se puede aplicar en piscinas de poliéster siempre que se prepare adecuadamente la superficie; esto es, lijando suavemente la misma.

Incorpora un aditivo antifúngico para mejorar el comportamiento de la película de pintura.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente resistencia a la intemperie
- No amarillea
- Sin disolventes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate sedoso
Color (ITL-04)	Azul, Azul Ducado
Densidad (ITL-02)	1,42 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	2000 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	9 - 12 m ² /L según superficie
Diluyente	Agua
Secado al tacto	2 - 3 horas a 20°C
Repintado	Después de 8 horas
Contenido COVs (2004/42/IIA (i) (140 g/L))	< 2 g/L

***Puede solicitarse con Antideslizante zonas húmedas**

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

VERO PISCINAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Hay que diluir convenientemente pues es muy importante dejar capas finas y bien estiradas.

Se recomienda diluir con un 10% de agua para facilitar la aplicación tanto en la primera capa como en la segunda; siempre y cuando esta última fuera necesaria.

Las superficies a pintar deben estar limpias y secas.

En piscinas nuevas, una vez fraguado el hormigón, es conveniente lavar toda la superficie con una solución al 25% de sulfuro y agua para eliminar la alcalinidad del cemento y dejar secar durante 48 horas.

En piscinas ya pintadas es necesario eliminar las partes desprendidas, reparar posibles grietas y fisuras y, seguidamente, proceder como en piscinas nuevas.

Se aconseja pintar siempre a primeras horas de la mañana, cuando no calienta el sol.

Dejar pasar 8 horas entre la primera y la segunda mano. Una vez pintada no llenarla antes de una semana.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.