



REVESTIMIENTO ELASTICO VERTICAL

Código artículo: 2701

REV.2/JUNIO-17

DESCRIPCIÓN

Revestimiento elástico de fachadas, de máxima resistencia a la intemperie, mínima absorción de agua y baja tendencia al ensuciamiento, que permite impermeabilizar fachadas y solucionar los problemas de fisuras de la superficie a pintar siempre que no superen una anchura máxima de 1 mm.

Obtención de resultados a partir de 3 capas.

Las características de este producto y su composición le proporcionan propiedades anticarbonatación .

- Excelente resistencia a la intemperie
- Gran elasticidad
- Impermeable

APLICACIÓN

Para la protección y decoración de superficies en exterior.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para la primera mano se diluirá con un 10-20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la 2ª y 3ª mano diluir 5-10%.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.



REVESTIMIENTO ELASTICO VERTICAL

Código artículo: 2701

REV.2/JUNIO-17

Para mejorar el acabado conviene imprimir previamente con Fijador al agua.
Proceder después, como en superficies nuevas.

Si la superficie presenta contaminación por moho, deberá eliminarse antes de pintar.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Exterior
Color	Blanco y Colores
Acabado	Mate
Densidad	1,40-1.48 kg/L (según color)
Viscosidad,	2000-3000 cps a 25°C
Lavabilidad GARDNER después de 7 días de secado sobre leneta PVC según normas DIN 53778	20.000 Ciclos
Secado (1)	45 minutos
Repintado (1)	3-4 horas
Rendimiento	De 9-14 m ² /L/capa, según superficie
Limpieza de utensilios	Agua
COV	2004/42/11A (c) 40 Max. COVs 40 g/l.

(1) Según superficie y condiciones ambientales.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.



REVESTIMIENTO ELASTICO VERTICAL

Código artículo: 2701

REV.2/JUNIO-17

CERTIFICADOS –ENSAYOS

Ensayos de resistencia y envejecimiento realizados de acuerdo con las indicaciones de la ETAG-005-8.

ENVASES

15 L y 4 L.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Llevar guantes y gafas de protección.
Evitar su liberación al medio ambiente.

Antes de utilizar el producto leer las instrucciones del envase.
Para más información leer la ficha de seguridad.

CONSERVACIÓN

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°.

No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.