

SILICA-PRIMER

INFORMACIÓN TÉCNICA

Imprimación de Silicato para todo tipo de soportes minerales: mortero, cemento, piedra natural, etc., excepto yeso. Su formulación permite mejorar la adherencia de la posterior capa de pintura y sobre todo evita, en gran medida, las diferencias de color que se puedan producir debidas a la absorción del soporte.

También se utiliza, una vez mezclado con agua a partes iguales (1:1), como diluyente de la pintura Lewalltec Silicato, consiguiendo mejorar sus propiedades reológicas y de aplicación sin que disminuyan sus prestaciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Elevada capacidad de penetración
- Reacciona químicamente con el soporte
- Consolida soportes minerales
- Transpirable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate
Color	Líquido blanquecino (transparente una vez seco)
Densidad (ITL-02)	1,03 ± 0,03 kg/L
Rendimiento	8 - 12 m ² /L según superficie
Diluyente	Agua destilada
Secado al tacto	30 - 40 min. a 20°C
Repintado	12 horas
Contenido COVs (2004/42/IIA(a)(30 g/L))	< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

SILICA-PRIMER

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

El soporte a pintar debe estar limpio de polvo, grasa, aceites y restos de pintura en mal estado.

Este producto se vende concentrado. Por lo que, para su utilización como imprimación consolidante es necesario diluir con agua a partes iguales (1:1) para conseguir una mejor penetración en el soporte. Si se aplicara al uso, disminuiría su efectividad quedando capas poco uniformes que perjudican el acabado de las posteriores capas de pintura.

Como imprimación: para uso previo a Lewalltec Silicato. Se preparará una mezcla a partes iguales de Lewalltec Silicato, Silica-Primer y agua destilada (1:1:1) que se utilizará como imprimación para mejorar la igualación de color.

Como diluyente: para Lewalltec Silicato. Será necesario mezclar Silica-Primer con agua destilada en proporción 1:1 y emplearla para diluir en función del modo de aplicación.

Es incompatible su mezcla con otra pintura que no sea Lewalltec Silicato.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 3 °C. Procurar no aplicar cuando el sol de directamente en el soporte.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.