

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ESTIL-LAC

INFORMACIÓN TÉCNICA

Esmalte sintético uretanado de gran calidad, acabado satinado, ideal para el lacado de todo tipo de superficies tanto interiores como exteriores; especialmente, muebles, puertas, ventanas, radiadores, etc.

Proporciona un gran rendimiento con una máxima cobertura; lográndose acabados decorativos muy duraderos y resistentes a roces y rayados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Secado rápido
- Excelente resistencia a la abrasión
- Elevada dureza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Satinado
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,12 - 1,34 kg/L (según color)
Viscosidad (ITL-09)	40 - 100 s a 25°C
Rendimiento	10 - 12 m ² /L
Diluyente	Al uso
Secado al tacto	7 días a 20°C
Repintado	Mínimo a las 10 horas
Contenido COVs (2004/42/IIA (d) (300 g/L)).	< 300 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ESTIL-LAC

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar, sobre superficies de madera, metal y materiales de construcción en general, a brocha, rodillo o pistola. Es un producto al uso, por lo que no es necesario diluirlo. Si se considerara necesario, para aplicar a pistola, se diluirá con un 10 - 15% de Aguarrás o Símil Aguarrás.

Las superficies nuevas, para una perfecta adherencia, deberán estar secas, limpias de polvo y grasa y debidamente imprimadas.

Para pintar sobre superficies ya pintadas, si la pintura está en buen estado, bastará con lavar a fondo y lijar ligeramente. Sin embargo, si la pintura está mal adherida, será necesario eliminarla y proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización. Para limpiar los útiles de aplicación, se recomienda usar disolvente para sintéticos Lepanto o aguarrás.

Es imprescindible aplicar capas finas para conseguir un correcto secado.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.