INFORMATION TECHNIQUE

ESTIL-LAC

Code d'artícle: 3101

C'est un vernis synthétique à l'uréthane d'haute qualité, avec une finition satinée, idéal pour le laqué pour tout type surface, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, spécialement meubles, portes, fenêtres, radiateurs, etc.

Ce vernis procure un grand rendement avec une couverture suprême, en obtenant des finitions décoratives très durables et résistantes aux éraflures et rayures.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPAUX

- Séchage rapid
- Excellente résistance à l'abrasion
- Grande flexibilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition . . . . . Satinée
Couleur . . . . . Blanc, noir et couleurs du nuancier
Densité . . . . . 1,12-1,34 kg/L selon la couleur
Viscosité . . . . . 40-100 secondes, CF 6 à 20º
Rendement . . . . . 10 – 12 m^2/L
Diluant : . . . . . Essence de térébenthine ou solvent pour peintures synthétiques
Séchage en touchant. . . . . 3 - 4 heures à 20ºC
Deuxième couche. . . . . Au moins après 10 heures
Séchage total : . . . . . 7 jours

2004/42/IIA (d) (300) Max. COVs 300g/L

Aussi bien le séchage que le rendement peuvent être affectés par des variations de la température, l'humidité, l'épaisseur et surtout, l'étal de la surface.

L'information qui se détaille dans ce document est le résultat des essais réalisés dans nos laboratoires avec notre soif de dépassement et de service au client. Cependant, nous ne pouvons pas être responsables des inconvénients qui peuvent survenir par l'application défectueuse de nos produits.

PINTURAS LEPANTO S.A CTRA SAN ESTEBAN S/N TEL. 0034 974 428 339 Fax 0034 974 430 688
https://fr.pinturaslepanto.com/ email: export@pinturaslepanto.com

INFORMATION TECHNIQUE

ESTIL-LAC

Code d'artícle: 3101

MODE D'EMPLOI

Estil-LAC peut être appliqué sur des surfaces de bois, métal et sur des matériaux de construction en général, avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur. C'est un produit prêt à l'usage. Donc, il ne faut pas le diluer.

Pour une adhésion parfaite sur des nouvelles surfaces, il faudra qu'elles sont sèches, sans poussière ou graisse et correctement induites.

Pour des surfaces qui ont déjà peinture, si la peinture est dans une bonne condition, il faudra seulement les laver en détail et les poncer légèrement. Mais si la peinture est mal fixée, il faudra l'éliminer et procéder comme sur une nouvelle surface.

C'est nécessaire d'appliquer des couches fines pour obtenir un séchage correct.

Il faut remuer bien la peinture dans le récipient pour obtenir une homogénéisation parfaite.

Pour nettoyer les outils d'application, c'est recommandé l'usage de solvent Lepanto pour peintures synthétiques ou essence de térébenthine.

PRÉCAUTIONS

Conserver le produit dans son récipient original, bien fermé et à une température supérieure à 5ºC. N'appliquer pas par-dessous de cette température ou au-dessus de 35ºC

Liquids et vapeurs inflammables. Nocif en cas d'ingestion. Ce produit peut être mortal à cause d'ingestion ou penetration dans les voies respiratoires. Nocif en contact avec la peau. Il peut provoquer lésions oculaires sérieux. Nocif en cas d'inhalation. Il peut provoquer somnolence et vertige. Très toxique pour les organismes aquatiques avec résultats durables. L'exposition continue peut provoquer sécheresse ou formation de fissures sur la peau.

Garder hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Utiliser seulement dans les endroits bien aérés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

L'information qui se détaille dans ce document est le résultat des essais réalisés dans nos laboratoires avec notre soif de dépassement et de service au client. Cependant, nous ne pouvons pas être responsables des inconvénients qui peuvent survenir par l'application défectueuse de nos produits.

PINTURAS LEPANTO S.A CTRA SAN ESTEBAN S/N TEL. 0034 974 428 339 Fax 0034 974 430 688
https://fr.pinturaslepanto.com/ email: export@pinturaslepanto.com