PINTURAS LEPANTO desde 1965
Ctra. San Esteban s/n – 22500- Binéfar (Huesca)
974428339
974430688
lepanto@pinturaslepanto.com
www.pinturaslepanto.com

FICHA TÉCNICA

AG750 - PINTURA FIBRA CAUCHO

Impermeabilizante Armado

Cubiertas y Tejados

4 L / 14 L

CERTIFICADOS Y ENSAYOS

RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO
ENSAYOS ETAG-005-8

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento elástico totalmente impermeable. Formulado a base de resinas acrílicas en emulsión y FIBRA DE VIDRIO. Su gran adherencia sobre todo tipo de soportes junto con su flexibilidad, permiten sellar completamente las superficies sobre las que se aplica. Debido a su gran elasticidad, no se rompe con las dilataciones y contracciones que se puedan producir en la obra. Diseñado para su aplicación sobre superficies horizontales, una vez seco, el producto es transitable.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Gran flexibilidad y elasticidad	Alta estanqueidad	Muy buena resistencia al exterior

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n – 22500- Binéfar (Huesca)
974428339
974430688
lepanto@pinturaslepanto.com
www.pinturaslepanto.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Acabado (ITL-18)	Satinado
Color (ITL-04)	Rojo Inglés, Teja, Verde, Blanco, Negro y Gris
Densidad (ITL-02)	1,22 ± 0,03 kg/L
Rendimiento	1,5 - 3 m^2/L (acabado)
Diluyente	Agua
Secado al tacto	1 – 2 horas a 20 ºC
Repintado	Después de 12 horas
Capa recomendada	Aplicar un mínimo de 400 µm en 3 manos
Resistencia a la tracción	3,1 N/mm^2
Alargamiento en rotura	305% (164% tras envejecimiento térmico de 1000 h)
Lavabilidad (ITL-14)	> 5000 ciclos
Contenido COVs (2004/42/IIA (i) (140 g/L))	< 26 g/L
*Para más información se pueden solicitar ensayos oficiales	

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

USOS RECOMENDADOS

Principalmente indicado para terrazas, azoteas, tejados, canales y bajantes, medianeras y, en general, para cualquier superficie normal de albañilería exterior donde se quiera evitar el paso de agua.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n – 22500- Binéfar (Huesca)
974428339
974430688
lepanto@pinturaslepanto.com
www.pinturaslepanto.com

FICHA TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

- Puede aplicarse a brocha o rodillo.
- Las superficies a pintar deben estar secas (la humedad del soporte debe ser inferior al 8%). y limpias de polvo, grasa, etc. Podría ser necesario corregir las pendientes para evitar encharcamientos y mejorar así la impermeabilización. En superficies fratasadas o sin poro se recomienda un lijado para abrirlo.
- En superficies nuevas, la primera mano se diluirá con un 10 - 20% de agua, según el método de aplicación. Si la superficie fuera muy porosa o de difícil anclaje recomendamos incrementar la dilución hasta un 20 - 30% para facilitar la adherencia. Después, conviene aplicar dos manos cruzadas, hasta completar un consumo de 3 m^2/L.
- Sobre superficies viejas, si están en buen estado, se procede como si fueran nuevas. En caso contrario, se deberán limpiar y/o reparar hasta dejarlas en perfectas condiciones.
- Se recomienda no aplicar sobre soportes recalentados ni tampoco a pleno sol o a temperaturas inferiores a 5 °C.
- Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.
- La limpieza de utensilios se efectuará con agua inmediatamente después de su uso.

PRECAUCIONES

- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.