PINTURAS LEPANTO desde 1965

Ctra. San Esteban s/n –
22500- Binéfar (Huesca)
974428339
974430688
lepanto@pinturaslepanto.com

www.pinturaslepanto.com

FICHA TÉCNICA

PV420 – ACRYL SPORT

Acrílica Al Agua para Pistas Deportivas

Pavimentos / Acabados Monocomponente

750 ml / 4 L / 15 L

CERTIFICADOS Y ENSAYOS

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE

RESBALADICIDAD*
CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura fabricada con una emulsión acrílica de gran dureza. El innovador proceso de elaboración, la especial selección de las cargas y las altas prestaciones de la resina nos permite obtener un recubrimiento para suelos, exteriores e interiores, de elevada resistencia a la abrasión y a la acción de los agentes atmosféricos.

PV420 – Acryl Sport es una pintura especialmente indicada para pintar pistas deportivas, de cemento, hormigón, etc. Por ser una pintura en base agua permite su aplicación sobre alquitrán consiguiéndose una excelente adherencia. Puede aplicarse también en garajes donde no haya excesivo tránsito.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Excelente resistencia a la intemperie	Buena adherencia	Gran resistencia a la corrosión

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n – 22500- Binéfar (Huesca)
974428339
974430688
lepanto@pinturaslepanto.com
www.pinturaslepanto.com

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Acabado (ITL-18)	Satinado
Color (ITL-04)	Gris, Verde, Rojo Óxido y Blanco
Densidad (ITL-02)	1,26 ± 0,06 kg/L (según color)
Viscosidad (ITL-11)	1700 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	5 - 9 m^2/L/capa
Diluyente	Agua
Secado al tacto	35 – 45 minutos
Repintado	Después de 7 – 9 horas
Contenido COVs (2004/42/IIA (i) (140 g/L))	< 30 g/L
***Con antideslizante:** Clase 3, según norma UNE 41901:2017 EX*	

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

MODO DE EMPLEO

- Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.
- Para la primera mano conviene diluir con un 20 - 30% de agua, en función del sistema de aplicación. Conseguiremos así una buena penetración de la pintura y por tanto un buen anclaje. Para aplicar la segunda mano dejar transcurrir 7 - 9 h. y diluir con un 10 - 20% según modo de aplicación. Conviene dejar siempre capas finas.
- La superficie a pintar deberá estar limpia de polvo, grasa y humedad. También se debe eliminar cualquier parte suelta que dificulte la posterior adherencia de la pintura.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 7 - 8°C, ni por encima de 35°C.
- La humedad del soporte debe ser inferior al 15%.
- Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n –
22500- Binéfar (Huesca)
974428339
974430688
lepanto@pinturaslepanto.com
www.pinturaslepanto.com

FICHA TÉCNICA

PRECAUCIONES

- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.