

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# PAVIPUR

## POLIURETANO SUELOS 2/C

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura de poliuretano alifático de 2 componentes. Especialmente diseñado para proteger pavimentos que soporten el tránsito de personas o vehículos y que requieran un acabado decorativo y resistente. Se puede aplicar tanto en interior como en exterior sin que amarillee, ya que tiene una buena resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioleta. Su elevada dureza le confiere una excelente resistencia a la abrasión y al rayado.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- No amarillea
- Excelente resistencia a la intemperie
- Elevada dureza y resistencia mecánica

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	.....	Satinado
Color (ITL-04)	.....	Blanco y Sistema LIC
Densidad (ITL-02)	.....	1,1 - 1,3 kg/L según color
Viscosidad (ITL-09)	.....	60 ± 10 s a 25°C
Rendimiento	.....	8 - 12 m <sup>2</sup> /L según superficie
Diluyente	.....	Disolvente de Poliuretano D-P
Secado al tacto	.....	1 hora a 20°C
Vida de la mezcla	.....	6 horas máx.
Proporción de la mezcla	.....	4:1 en volumen

**Con antideslizante (UNE 41901:2017 EX): Clase 3**

**Con antideslizante ZH (UNE 41901:2017 EX): Clase 3**

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688

[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# PAVIPUR

## POLIURETANO SUELOS 2/C

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

En superficies nuevas, si se considera necesario, se podrá diluir con un 10 - 20% de disolvente de poliuretano (D-P) según el método de aplicación para la primera mano y con un 5 - 10% para la segunda. Entre manos conviene dejar secar, al menos, 4 horas. Si se dejan más de 24 horas, se recomienda lijar ligeramente la superficie.

Es necesaria una adecuada preparación de la superficie eliminando restos de pinturas anteriores en mal estado y abriendo el poro con medios mecánicos. Para superficies porosas aplicar previamente Selladora Lequapox-N.

La superficie de aplicación deberá estar limpia y exenta de humedad.

Una vez pintado dejar transcurrir, al menos, 24 h. para su uso.

Remover bien hasta conseguir una perfecta homogeneización de la mezcla.

#### PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia o vértigo. Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de su uso. No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Llevar guantes, gafas y prendas de protección.

En caso de contacto con la piel y/o con los ojos aclarar abundantemente y en caso de que persista la irritación, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.