

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

## LIC PAVIPUR (Poliuretano para suelos 2/C)

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo:

Pintura de poliuretano alifático de 2 componentes, especialmente diseñado para proteger pavimentos que soporten el tránsito de personas o vehículos y que requieran un acabado decorativo y resistente. Se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores, sin que amarillee, ya que tiene muy buena resistencia a la intemperie y los rayos ultravioleta. Su elevada dureza le confiere una excelente resistencia a la abrasión y al rayado.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- No amarillea.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Elevada dureza y resistencia mecánica.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	.....	Satinado
Color	.....	Sistema LIC
Densidad	.....	1,1-1,3 Kg/L (según color)
Viscosidad	.....	60±10 s en Copa ISO 6 a 20°C
Secado	.....	Al tacto, 1 hora a 20°C
Rendimiento	.....	8 - 12 m <sup>2</sup> /L (según superficie)
Dilución	.....	Disolvente de Poliuretano D-P
Proporción de la mezcla	.....	4:1 en volumen
Vida de la mezcla	.....	6 horas a 20°C

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# LIC PAVIPUR

## (Poliuretano para suelos 2/C)

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo:

### MODO DE EMPLEO

Su aplicación puede efectuarse con brocha, rodillo o pistola.

En superficies nuevas, si se considera necesario se podrá diluir con un 10-20% de disolvente de poliuretano (D-P), según el método de aplicación, para la primera mano, y con un 5-10%, para la segunda. Entre mano y mano conviene dejar al menos 4 h. de secado. Si se dejan más de 24 horas se recomienda lijar ligeramente la superficie.

Es necesaria una adecuada preparación de la superficie (eliminando restos de pinturas anteriores en mal estado, y abriendo el poro con medios mecánicos). Para superficies porosas aplicar previamente Lequapox Selladora.

La superficie de aplicación deberá estar limpia y exenta de humedad.

Una vez pintado dejar transcurrir al menos 24 h. para su uso.

Remover bien hasta homogeneizar la mezcla de los dos componentes.

### PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5° C y no aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35° C.

Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia o vértigo. Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de su uso.. No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Llevar guantes, gafas y prendas de protección.

En caso de contacto con la piel y/o con los ojos aclarar abundantemente y en caso de que persista la irritación, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.