

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ZARBIN

PINTURA PÉTREA PARA EXTERIOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

Revoque de grano medio para exterior. Fabricado a base de copolímeros vinílicos y arena de sílice especialmente seleccionada. Posee una elevada resistencia al exterior y a la intemperie. Su tixotropía permite realizar diferentes acabados y dibujos en relieve para cumplir con su carácter decorativo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran dureza
- Excelente resistencia a la intemperie
- Muy buena adherencia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate rugoso
Color (ITL-04)	Blanco y colores
Densidad (ITL-02)	1,68 - 1,78 kg/L según color
Rendimiento	0,8 - 1,5 m ² /kg
Diluyente	Agua
Secado al tacto	2 hora a 20°C
Repintado	Después de 6 horas
T ^a mín. formación de película	4°C
Ensayo de agrietamiento	No agrieta
Resistencia al agua	Correcta
Resistencia a la alcalinidad	Correcta
Contenido COVs (2004/42/IIA (c) (40 g/L))	< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ZARBIN

PINTURA PÉTREA PARA EXTERIOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Diseñada para aplicarse a rodillo, pudiéndose también con llana o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, se recomienda aplicar al uso. Si se considerara necesario diluir, no hacerlo con más de un 5% de agua, dependiendo del método de aplicación y la absorción de la superficie. Si se considerara necesaria una segunda mano, aplíquese al uso; dejando transcurrir, al menos, 6 horas desde la primera.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida y reparando posibles grietas o desconchones. Será conveniente imprimir previamente con **Fondofix** o con **AR-150** para mejorar el acabado. Seguidamente, proceder como en superficies nuevas.

Si la superficie presenta contaminación por moho, deberá eliminarse antes de pintar.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.