

FONDOFIX

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fondo fijador pigmentado. Formulado con resinas acrílicas para conseguir una gran adherencia y un excelente poder consolidante. Incorpora **aditivos antimoho** para proteger las capas de pintura posteriores. Especialmente diseñado como imprimación para preparar todo tipo de superficies: cemento, madera, yeso, escayola e incluso fachadas. Posee un gran poder de sellado en superficies porosas y su color blanco permite mejorar la cubrición y el acabado de las capas de pintura.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Protección contra moho**
- Muy buena adherencia
- Excelente repintabilidad
- Uso exterior e interior
- Especialmente indicado como imprimación para pladur

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,63 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	1700 ± 500 cps
Rendimiento	8 - 12 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado al tacto	40 - 60 min. a 20°C
Repintado	Después de, al menos, 4 horas
Contenido COVs (2004/42/IIA (h)(30 g/L))	< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

FONDOFIX

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, se diluirá con un 10 - 20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida y reparando posibles grietas o desconchones. Proceder después, como en superficies nuevas.

Su composición con aditivos antimoho lo hacen indicado para imprimir superficies que sean propensas a la aparición de moho. Una vez que se haya limpiado el moho existente con una solución de lejía y aclarada con agua, se recomienda aplicar una mano de Fondofix (o incluso dos si es moho muy persistente) para minimizar las probabilidades de una nueva reinfeción.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.