

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# MONOCAPA

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 1970

Pintura plástica a base de resinas vinil-acrílicas, de acabado mate lavable, indicada para todo tipo de paredes y techos en interiores, donde se requiera acabados a una sola capa.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente blancura
- Gran rendimiento
- Interior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	.....	Mate Lavable
Color	.....	Blanco
Densidad	.....	1,61 ± 03 kg/L
Viscosidad	.....	2.000 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	.....	9 –10 m <sup>2</sup> /L
Diluyente:	.....	Agua
Secado al tacto	.....	1 hora
Repintado	.....	Después de 4-5 horas.
Lavabilidad GARDNER	.....	> 1.000 Ciclos (UNE 48.243 (84))
Contenido COVs	.....	<30 g/L. 2004/42/IIA (a) (30 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# MONOCAPA

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 1970

## MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para mejorar el acabado conviene imprimir previamente con **Fondofix** o con **Fijador al agua**. Una vez seca la capa de imprimación, aplicar una mano de monocapa. Aunque está formulada para aplicar al uso se puede siluir con un 5% de agua. Si se quisiera dar una segunda mano se recomienda dejar secar entre 4 y 5 horas y aplicar al uso.

En superficies ya pintadas, se recomienda eliminar los restos de pintura mal adherida, y reparar posibles grietas o desconchones. Proceder después, como en superficies nuevas.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

## PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.