

Ctra. San Esteban s/n  
 -22500- Binéfar (Huesca)  
 Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# MONOCAPA

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos, de acabado mate lavable. Indicada para todo tipo de paredes y techos en interior, donde se requieran acabados en una sola capa. Su elevada cubrición y su tecnología antisalpicado la hacen especialmente indicada para conseguir un excelente acabado.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente blancura
- Gran cubrición
- Interior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	.....	Mate
Color (ITL-04)	.....	Blanco
Densidad (ITL-02)	.....	1,60 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	.....	3700 ± 500 cps
Rendimiento	.....	9 - 10 m <sup>2</sup> /kg
Diluyente	.....	Agua
Secado al tacto	.....	1 hora
Repintado	.....	Después de 4 - 5 horas
Lavabilidad GARDNER (UNE 48243 (84))	.....	> 1000 ciclos
Contenido COVs (2004/42/IIA (a) (30 g/L))	.....	< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# MONOCAPA

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para mejorar el acabado, conviene imprimir previamente con **Fondofix** o con **Fijador al agua**. Una vez seca, aplicar una mano de monocapa. Aunque está formulada para aplicar al uso, se puede diluir con un 5% de agua. Si se considera la posibilidad de una segunda mano, se recomienda dejar secar entre 4 - 5 horas y aplicar al uso.

En superficies ya pintadas, se recomienda eliminar los restos de pintura mal adherida y reparar posibles grietas o desconchones. Después proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

### PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.