

# FICHA TÉCNICA

# SP900 – PINTURA PISCINAS

## Pintura al Clorocaucho

Piscinas

750 ml / 4 L / 16 L



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura para piscinas de gran calidad. Utiliza como base una resina de clorocaucho a la que se le incorpora un plastificante y pigmentos altamente resistentes a la degradación por la acción de los rayos ultravioleta y de los agentes químicos. Tiene una gran capacidad de penetración y, por tanto, de adherencia sobre el hormigón, proporcionando un acabado duradero y decorativo.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Elevada resistencia al exterior

Impermeable

Repintable

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Acabado (ITL-18)</i>	Satinado
<i>Color (ITL-04)</i>	Azul, Blanco, Negro y Azul Ducado
<i>Densidad (ITL-02)</i>	1,25 ± 0,07 kg/L según color
<i>Viscosidad (ITL-09)</i>	70 ± 30 s a 25°C
<i>Rendimiento</i>	6 - 7 m <sup>2</sup> /L/capa según superficie
<i>Diluyente</i>	DX120 – Disolvente D-X o DU115 - Disolvente Universal
<i>Secado al tacto</i>	3 – 4 horas a 20 °C
<i>Repintado</i>	Después de 12 horas

**\*Puede solicitarse con Antideslizante Zonas Húmedas**

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

### MODO DE EMPLEO

- Puede aplicarse a brocha o rodillo, diluyendo convenientemente ya que es importante dejar capas finas y bien estiradas.
- Las superficies a pintar deben estar limpias y secas. En piscinas nuevas, una vez fraguado el hormigón, es conveniente lavar toda la superficie con una solución al 25% de sulfamán y agua para eliminar la alcalinidad del cemento y dejar secar 48 horas. En piscinas ya pintadas, es necesario eliminar las partes desprendidas, reparar posibles grietas y fisuras. Después proceder como en piscinas nuevas.
- Se aconseja pintar siempre a primeras horas de la mañana, cuando no calienta el sol. Dejar pasar 12 horas entre la primera y la segunda mano. Una vez pintada no llenarla antes de una semana.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

# FICHA TÉCNICA

## PRECAUCIONES

- Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C.
- Líquido y vapores inflamables. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Muy tóxico para los animales acuáticos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de su uso. No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Llevar guantes, gafas y prendas de protección.
- En caso de contacto con la piel y/o con los ojos aclarar abundantemente y en caso de que persista la irritación.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.