

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ESTIL BRILLANTE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Esmalte sintético brillante. Recomendado para la protección y decoración de madera, metales y materiales de construcción tanto en interiores como en exteriores.

Posee una gran brochabilidad, buena nivelación y cubrición.

Su equilibrada formulación le confiere una gran adherencia, dureza y elasticidad con un óptimo tiempo de secado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Bajo amarilleamiento
- Excelente resistencia a la intemperie
- Buena resistencia a la abrasión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Brillante
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,00 - 1,20 kg/L (según color)
Viscosidad (ITL-09)	40 - 100 s a 25°C
Rendimiento	11 - 13 m ² /L
Diluyente	Al uso
Secado al tacto	24 horas a 20°C
Repintado	Tras 24 horas
Contenido COVs (2004/42/IIA (d) (300 g/L)).	< 300 g/L

*Clasificación de reacción al fuego Cs1.d0 (UNE EN 13501-1:2007+A1:2010)

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ESTIL BRILLANTE

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar, sobre superficies de madera, metal y materiales de construcción en general, a brocha, rodillo o pistola. Para la aplicación a brocha y rodillo, no es necesario diluirlo. Para aplicar a pistola, se puede diluir con un 10 - 15% de Aguarrás.

Las superficies nuevas, para una perfecta adherencia, deberán estar secas, limpias de polvo y grasa y debidamente imprimadas.

Para pintar sobre superficies ya pintadas, si la pintura está en buen estado, bastará con lavar a fondo y lijar ligeramente. Sin embargo, si la pintura está mal adherida, será necesario eliminarla y proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

Es imprescindible aplicar capas finas para conseguir un correcto secado.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. No fumar. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.