

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 3202

Barniz sintético brillante de alta calidad, especialmente diseñado para la protección y decoración de la madera tanto en interiores como en exteriores.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Transparente
- Duro y lavable
- Rápido secado
- Buena flexibilidad

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	.....	Brillante
Color	.....	Incoloro y Carta de colores
Densidad	.....	0,92 ± 0,05 kg/L
Viscosidad	.....	60 ± 30 s, Copa ISO 6 a 20°C
Rendimiento	.....	12 – 14 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	.....	5 horas a 20°C
Repintado	.....	Después de al menos 24 horas
Contenido COVs	.....	<400 g/L. 2004/42/IIA (e) (400 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 3202

## MODO DE EMPLEO

Su aplicación puede efectuarse con brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

Sobre superficies nuevas, se recomienda aplicar una mano bien estirada. Al ser un producto al uso, no es necesario diluirlo. Una vez se haya secado procederemos a lijar suavemente, eliminar los restos de polvo y volveremos a aplicar otra mano bien estirada y preferiblemente en la dirección de la veta de la madera. Para mejorar el acabado puede ser necesario aplicar una tercera mano.

Para el repintado, si hay restos de barnices bien adheridos, basta con lavarlos y lijarlos suavemente para aplicar después el nuevo barniz. Pero si están en mal estado es necesario eliminarlos decapando, rascando o lijando y proceder como si fuera madera nueva.

Si la superficie presenta contaminación por hongos, mohos o similiar, deben tratarse adecuadamente antes de pintar.

**Es imprescindible aplicar capas finas para conseguir un correcto secado.**

Para limpiar los útiles de aplicación se recomienda usar disolvente para sintéticos Lepanto o aguarrás.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

## PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Líquidos y vapores inflamables. . Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia y vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.