

FICHA TÉCNICA

PV430 - SEÑALIZACIÓN VIAL

Acrílico Al Disolvente para Asfalto

Pavimentos / Acabados Monocomponente

1 kg / 5 kg / 25 kg



CERTIFICADOS Y ENSAYOS

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE



RESBALADICIDAD*
CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura monocomponente en base disolvente. Fabricada con una resina acrílica termoplástica que le confiere una excelente adherencia, gran flexibilidad y una elevada resistencia a la abrasión, tanto en húmedo como en seco, combinado todo ello con un secado muy rápido.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Elevada resistencia al exterior	Buena estabilidad	Gran resistencia al amarilleamiento	Aplicable sobre asfalto
---------------------------------	-------------------	-------------------------------------	-------------------------

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<i>Acabado (ITL-18)</i>	Mate
<i>Color (ITL-04)</i>	Blanco, Amarillo, Azul, Bermellón, Verde, Negro
<i>Densidad (ITL-02)</i>	1,45 ± 0,05 kg/L según color
<i>Viscosidad (ITL-11)</i>	1700 ± 1000 cps a 25°C
<i>Rendimiento</i>	6 - 10 m ² /L/capa según superficie
<i>Diluyente</i>	DX120 – Disolvente D-X o DV115 - Disolvente Universal
<i>Secado al tacto</i>	20 minutos a 20 °C
<i>Repintado</i>	Después de 4 – 6 horas
<i>Con antideslizante (UNE 41901:2017 EX)</i>	Clase 3

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

MODO DE EMPLEO

- Es muy importante que la superficie esté muy bien preparada: poro abierto y limpia de polvo, grasa, aceites, restos de pintura en mal estado, etc. Se hace hincapié en la necesidad de eliminar cualquier parte suelta que dificulte la posterior adherencia de la pintura.
- Para pintar suelos fratasados (muy poco porosos), es necesario abrir el poro mediante tratamiento mecánico.
- La aplicación de la primera mano puede diluirse con un 15 - 20% de disolvente para conseguir una buena penetración y anclaje de la pintura. Las siguientes, se aplicarán al uso o diluyendo en función del modo de aplicación.
- Siempre dejar capas finas.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 6 - 7°C ni superiores a 35 °C.
- La humedad del soporte debe ser inferior al 15%.
- Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

FICHA TÉCNICA

PRECAUCIONES

- Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C.
- Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de su uso. No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Llevar guantes, gafas y prendas de protección. En caso de contacto con la piel y/o con los ojos aclarar abundantemente y en caso de que persista la irritación, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.